

MOUNDSPEZIAL

Einsatzbereiche

- Neubau von Wurfhügeln und Batter Plates auf Baseballspielfeldern
- Generalüberholungen / Instandsetzung von Wurfhügeln und Batter Plates auf Baseballspielfeldern

Produktbeschreibung

Tennenbelag aus gemahlener roten Natursteinen und Ziegeln. Angereichert mit natürlichen Bindemitteln, um eine hohe Scherfestigkeit zu erreichen. Kubisch, kantige und gedrungene Kornform mit rauer Oberflächenstruktur.

Gütemerkmale*

- Korngrößenverteilung: 0 - 2 mm
- Kornanteile: min. 20 M.-% Feinanteil (0,063mm)
max. 1 M.-% Überkorn
- Schüttgewicht: ca. 1,25 to/m³ lose, lieferfeucht
- Wasserdurchlässigkeit: min. 3,5 x 10⁻⁴ cm/s
- Wasserkapazität: min. 20 M.-%
- Verschleißbeständigkeit: min. 90 %
- Oberflächenscherfestigkeit: min. 50 kN/m²
- Frostbeständigkeit: ca. 96 %

Empfohlene Einsatzmenge: Mount: zweilagiger Aufbau mit Grünlingen, untere Lage 2-3 cm Stärke, obere Lage 7-10 cm Stärke
Batter plate: Schichtstärke min. 7 cm, Unterbau mit Grünlingen

Empfohlene Zusatzstoffe

- Grünlinge

Qualitätsüberwachung

- ständige Eigenüberwachung gem. Datenblatt
- Deklaration nach LAGA Z0

*) Durchschnittswerte aus der lfd. Produktion. Einzelwerte können hiervon abweichen.